

twist

categoria A

2023

porada

twist

CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL DETAILS

Altezza Width	cm Inch	140 55
Peso Weight app.	g/ml g/ml	1070 1070
Composizione Composition	32%CO 25%WO 22%PC 11%VI 7%LI 3%PA	

CARATTERISTICHE FISICO - MECCANICHE
PHYSICAL AND MECHANICAL FEATURES

Solidità dei colori allo sfregamento a secco Dry rubbing fastness	UNI EN ISO 105 - X12	4/5
Solidità dei colori allo sfregamento a umido Wet rubbing fastness	UNI EN ISO 105 - X12	2/3
Solidità dei colori al lavaggio a secco - degrado Colour fastness to dry cleaning - degradation	UNI EN ISO 105 - D01:1995	4/5
Resistenza alla luce, lampada ad arco di Xeno Light fastness to artificial Xenon light	UNI EN ISO 105 - B02	5/6
Tendenza alla formazione di pelosità Pilling	ISO 12945 - 2:2002	3/4 3/4
Resistenza all'abrasione - Martindale Resistance to abrasion - Martindale	ISO 12947 - 2:2000	30.000 cicli 30.000 cycles
Cigarette test	BS 5852 - 1 (1979) BS 5852:2006	PASS PASS
Match test	BS 5852 - 1 (1979)	PASS



cod. 190180

porada.it

Questi valori sono dati a titolo indicativo e in buona fede e non possono essere cosiderati in alcun caso vincolanti. L'impiego del prodotto deve essere valutato in base a ciò che si deve realizzare. Non si risponde del suo utilizzo per impieghi impropri. Sono ammesse leggere differenze di colori tra lotti diversi. I colori riprodotti in queste pagine sono indicativi.
The overmentioned data correspond to average values communicated in good faith, but they cannot be considered as a contract document. The product use has to be considered in term of what has to be realized. The product cannot be help up responsible when it is improperly used. Slight colour differences among several lots are admitted. The colours shown in these pages could not match precisely the current colour's collection.