

bouclage

categoria **B**

bouclage

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DETAILS

Altezza Width	cm Inch	140-145 55-57
Peso Weight app.	g/ml g/ml	1316 1316
Tintura Dyeing	Tipo Type	In filo Yarn dyed
Tessitura Weaving	Tipo Type	Jacquard
Composizione Composition	34%VI 33%PC 17%WO 8%PL 4%LI 4%CO	

CARATTERISTICHE FISICO - MECCANICHE PHYSICAL AND MECHANICAL FEATURES

Resistenza alla luce, lampada ad arco di Xenon <i>Light fastness to artificial Xenon light</i>	UNI EN ISO 105 - B02	4/5
Tendenza alla formazione di pelosità <i>Pilling</i>	ISO 12945 - 2	4
Resistenza all'abrasione - Martindale <i>Resistance to abrasion - Martindale</i>	ISO 12947 - 2	>50.000 cicli >50.000 cycles
Resistenza alla lacerazione <i>Tear strength</i>	ISO 13937 - 3	161 N ordito / warp 210 N trama / weft
Resistenza alla trazione <i>Tensile strength</i>	ISO 13934 - 1	710 N ordito / warp 1517 trama / weft
Resistenza delle cuciture <i>Seam slippage</i>	ISO 13936 - 2	1 mm ordito / warp 4 mm trama / weft
Cigarette test	BS 5852 - 1/79	PASS
Match test	BS 5852 - 1/79	PASS
California technical bulletin	TB 117:2013	PASS



cod. 900916

porada

porada.it

Questi valori sono dati a titolo indicativo e in buona fede e non possono essere considerati in alcun caso vincolanti. L'impiego del prodotto deve essere valutato in base a ciò che si deve realizzare. Non si risponde del suo utilizzo per impieghi impropri. Sono ammesse leggere differenze di colori tra lotti diversi. I colori riprodotti in queste pagine sono indicativi.
The overmentioned data correspond to average values communicated in good faith, but they cannot be considered as a contract document. The product use has to be considered in term of what has to be realized. The product cannot be help up responsible when it is improperly used. Slight colour differences among several lots are admitted. The colours shown in these pages could not match precisely the current colour's collection.