

armam

categoria C

porada

armam

CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL DETAILS

Altezza Width	cm Inch	140 55
Peso Weight app.	g/ml g/ml	980 980
Tintura Dyeing	Tipo Type	Tinto in filo Yarn dyed
Tessitura Weaving	Tipo Type	Jacquard
Composizione Composition	39%VI 35%CO 16%PL 10%LI	

CARATTERISTICHE FISICO - MECCANICHE
PHYSICAL AND MECHANICAL FEATURES

Solidità dei colori allo sfregamento a secco Dry rubbing fastness	UNI EN ISO 105 - X12	4
Solidità dei colori allo sfregamento a umido Wet rubbing fastness	UNI EN ISO 105 - X12	3/4
Solidità dei colori al lavaggio a secco Colour fastness to dry cleaning	UNI EN ISO 105 - D01	3/4
Solidità dei colori al lavaggio in acqua Colour fastness to washing	UNI EN ISO 105 - C06	3/4
Resistenza alla luce, lampada ad arco di Xeno Light fastness to artificial Xenon light	UNI EN ISO 105 B02	4/5
Tendenza alla formazione di pelosità Pilling	UNI EN ISO 12945 - 2:2002	3/4
Resistenza all'abrasione - Martindale Resistance to abrasion - Martindale	UNI EN ISO 12947 - 2	>40.000 cicli >40.000 cycles
Solidità dei colori all'abrasione Colour fastness to abrasion	UNI EN ISO 12947 - 2	4
Resistenza alla lacerazione Tear strength	ISO 13937 - 3	N 300 ordito / warp N 350 trama / weft
Resistenza alla trazione Tensile strength	ISO 13934 - 1	N 600 ordito / warp N 700 trama / weft
Resistenza delle cuciture Seam slippage	EN ISO 13936 - 2	N 3,1 ordito / warp N 3,6 trama / weft
California technical bulletin	TB 117:2013	PASS



cod. 900515

porada.it

Questi valori sono dati a titolo indicativo e in buona fede e non possono essere cosiderati in alcun caso vincolanti. L'impiego del prodotto deve essere valutato in base a ciò che si deve realizzare. Non si risponde del suo utilizzo per impieghi impropri. Sono ammesse leggere differenze di colori tra lotti diversi. I colori riprodotti in queste pagine sono indicativi.
The overmentioned data correspond to average values communicated in good faith, but they cannot be considered as a contract document. The product use has to be considered in term of what has to be realized. The product cannot be help up responsible when it is improperly used. Slight colour differences among several lots are admitted. The colours shown in these pages could not match precisely the current colour's collection.