

ikat

categoria C

porada

ikat

art. L1575	art. 13696
----------------------	----------------------

CARATTERISTICHE TECNICHE <i>TECHNICAL DETAILS</i>			
Altezza <i>Width</i>	cm <i>Inch</i>	140 <i>55</i>	140 <i>55</i>
Peso <i>Weight app.</i>	g/ml <i>g/ml</i>	870 <i>870</i>	630 <i>630</i>
Tessitura <i>Weaving</i>	tipo <i>type</i>	Jacquard	Jacquard
Composizione <i>Composition</i>		51%VI 23%CO 16%PL 10%LI	75%PL 16%CO 9%PC

CARATTERISTICHE FISICO - MECCANICHE <i>PHYSICAL AND MECHANICAL FEATURES</i>			
Solidità dei colori allo sfregamento a secco <i>Dry rubbing fastness</i>	UNI EN ISO 105 - X12	3/4	4
Solidità dei colori allo sfregamento a umido <i>Wet rubbing fastness</i>	UNI EN ISO 105 - X12	3	3
Solidità dei colori al lavaggio a secco <i>Colour fastness to dry cleaning</i>	UNI EN ISO 105 - D01	4	4
Solidità dei colori al lavaggio in acqua <i>Colour fastness to washing</i>	UNI EN ISO 105 - C06	3	3
Resistenza alla luce, lampada ad arco di Xeno <i>Light fastness to artificial Xenon light</i>	UNI EN ISO 105 B02	4	4/5
Tendenza alla formazione di pelosità <i>Pilling</i>	UNI EN ISO 12945 - 2:2002	3/4	4/5
Resistenza all'abrasione - Martindale <i>Resistance to abrasion - Martindale</i>	UNI EN ISO 12947 - 2	35.000 cicli <i>35.000 cycles</i>	30.000 cicli <i>30.000 cycles</i>
Solidità dei colori all'abrasione <i>Colour fastness to abrasion</i>	UNI EN ISO 12947 - 2	3	3/4

L1575



13696



cod. 902366

porada.it

Questi valori sono dati a titolo indicativo e in buona fede e non possono essere cosiderati in alcun caso vincolanti. L'impiego del prodotto deve essere valutato in base a ciò che si deve realizzare. Non si risponde del suo utilizzo per impieghi impropri. Sono ammesse leggere differenze di colori tra lotti diversi. I colori riprodotti in queste pagine sono indicativi.
The overmentioned data correspond to average values communicated in good faith, but they cannot be considered as a contract document. The product use has to be considered in term of what has to be realized. The product cannot be help up responsible when it is improperly used. Slight colour differences among several lots are admitted. The colours shown in these pages could not match precisely the current colour's collection.