

serge

categoria **C**

2022

porada

serge

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DETAILS

Altezza Width	cm Inch	138-140 54-55
Peso Weight app.	g/ml g/ml	440 440
Tintura Dyeing	Tipo Type	Acidi Acid
Tessitura Weaving	Tipo Type	Dobby
Composizione Composition	80%WO 20%PA	

CARATTERISTICHE FISICO - MECCANICHE PHYSICAL AND MECHANICAL FEATURES

Solidità dei colori allo sfregamento a secco Dry rubbing fastness	UNI EN ISO 105 - X12	4/5
Solidità dei colori allo sfregamento a umido Wet rubbing fastness	UNI EN ISO 105 - X12	4
Solidità dei colori al lavaggio a secco Colour fastness to dry cleaning	UNI EN ISO 105 - D01	4/5
Resistenza alla luce, lampada ad arco di Xeno Light fastness to artificial Xenon light	UNI EN ISO 105 - B02	5
Tendenza alla formazione di pelosità Pilling	UNI EN 1512434 0	3
Resistenza all'abrasione - Martindale Resistance to abrasion - Martindale	UNI EN ISO 12947 12kpa	80.000 cicli 80.000 cycles
Solidità dei colori all'abrasione Colour fastness to abrasion	UNI EN ISO 12947 - 2	4
Resistenza alla lacerazione Tear strength	BS 4343:1968	20 N ordito / warp 20 N trama / weft
Resistenza alla trazione Tensile strength	UNI EN ISO 13934 - 1	400 N ordito / warp 400 N trama / weft
Resistenza allo slittamento dei fili Seam slippage	BS3320	> 200 N ordito / warp > 200 N trama / weft
Cigarette test	EN 1021 - 1	PASS
Match test	EN 1021 - 2	PASS
Imo test	A.652 (16)	PASS



cod. 902367

porada.it

Questi valori sono dati a titolo indicativo e in buona fede e non possono essere considerati in alcun caso vincolanti. L'impiego del prodotto deve essere valutato in base a ciò che si deve realizzare. Non si risponde del suo utilizzo per impieghi impropri. Sono ammesse leggere differenze di colori tra lotti diversi. I colori riprodotti in queste pagine sono indicativi.
The overmentioned data correspond to average values communicated in good faith, but they cannot be considered as a contract document. The product use has to be considered in term of what has to be realized. The product cannot be help up responsible when it is improperly used. Slight colour differences among several lots are admitted. The colours shown in these pages could not match precisely the current colour's collection.