

paros eco leather

categoria D

2022

porada

paros

CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL DETAILS

Altezza Width	cm Inch	140 55
Peso Weight app.	g/ml g/ml	650 650
Composizione Composition	82%PVC 18%PES	

CARATTERISTICHE FISICO - MECCANICHE
PHYSICAL AND MECHANICAL FEATURES

Solidità colori allo sfregamento a secco Colour fastness to dry rubbing	UNI EN ISO 105 - X12	5 scala grigi 5 grey scale
Solidità colori allo sfregamento a umido Colour fastness to wet rubbing	UNI EN ISO 105 - X12	5 scala grigi 5 grey scale
Resistenza alla luce, lampada ad arco di Xeno Light fastness to artificial Xenon light	UNI EN ISO 105 - B02	6/7 scala blu 6/7 blue scale
Resistenza all'abrasione - Martindale Resistance to abrasion - Martindale	UNI EN ISO 5470 - 2	100.000 cicli 100.000 cycles
Adesione Adhesion	UNI EN ISO 2411	30 N
Resistenza alle flessioni Bending strenght	UNI EN ISO 7854	100.000 cicli 100.000 cycles
Resistenza alla trazione Tensile strength	UNI EN ISO 1421 - 1	Longitudinale / Lenghtwise 480 N Trasversale / Crosswise 380 N
Resistenza alla lacerazione Tear strength	UNI EN ISO 4674 - 1	Longitudinale / Lenghtwise 110 N Trasversale / Crosswise 110 N
Reazione al fuoco Fire reaction	UNI 9175 classe 1IM EN 1021 - 1 EN 1021 - 2 DIN 4102 B2 IMO FTP CODE 2010 BS 5852 - 1 cigarette test BS 5852 - 2 match test	PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS

LAVAGGIO / CLEANING

Spolverare delicatamente e in caso di macchie lievi passare la superficie con un panno umido o con una soluzione di detergente neutro, risciacquando con l'acqua, senza strizzare. Lasciare asciugare al rovescio evitando l'esposizione diretta alla luce del sole. Stirare al rovescio a bassa temperatura. Per le macchie localizzate e più ostinate (olio, grasso, cosmetici, inchiostro, caffè, liquori, chewing-gum ecc.) si consiglia di seguire le seguenti istruzioni: disciogliere tempestivamente la macchia con alcol etilico diluito (liquido incolore) in acqua al 20%, tamponare e trattare successivamente con una soluzione di detergente neutro, risciacquare bene.

Dust gently and in case of light stains pass the surface with a damp cloth or a neutral detergent, rinse with water without squeezing. Let the fabric dry inside out avoiding direct exposure to the sunlight. Iron to the reverse at low temperature. The following instructions are recommended for small located and more obstinated stains (oil, fat, cosmetics, ink, coffee, liquor, chewing-gum, etc.): dissolve immediately with clear ethylic alcohol diluted in water to 20%, dab and then treat with a neutral detergent solution. Rinse abundantly.



cod. 901771

porada.it

Questi valori sono dati a titolo indicativo e in buona fede e non possono essere considerati in alcun caso vincolanti. L'impiego del prodotto deve essere valutato in base a ciò che si deve realizzare. Non si risponde del suo utilizzo per impieghi impropri. Sono ammesse leggere differenze di colori tra lotti diversi. I colori riprodotti in queste pagine sono indicativi.

The overmentioned data correspond to average values communicated in good faith, but they cannot be considered as a contract document. The product use has to be considered in term of what has to be realized. The product cannot be help up responsible when it is improperly used. Slight colour differences among several lots are admitted. The colours shown in these pages could not match precisely the current colour's collection.