

pelle extra

categoria **EXTRA**

pelle extra

CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL DETAILS

Pellame <i>Raw material</i>	Bovino europeo <i>European bovine hide</i>
Tintura <i>Dyeing</i>	All'anilina <i>Aniline dyed</i>
Tipologia <i>Leather type</i>	Fiore corretto <i>Top grain</i>
Superficie media <i>Average size</i>	> 5,0 m ² > 5,0 SqFt
Spessore <i>Thickness</i>	0,9 - 1,1 mm <i>0,9 - 1,1 mm</i>

CARATTERISTICHE FISICO - MECCANICHE

PHYSICAL AND MECHANICAL FEATURES

Solidità dei colori allo sfregamento a secco <i>Dry rubbing fastness</i>	UNI EN ISO 11640	500 cicli <i>500 cycles</i>	4 Scala di grigi <i>4 Grey scale</i>
Solidità dei colori allo sfregamento a umido <i>Wet rubbing fastness</i>	UNI EN ISO 11640	250 cicli <i>250 cycles</i>	≥ 3/4 Scala di grigi <i>≥ 3/4 Grey scale</i>
Solidità dei colori allo sfregamento al sudore <i>Alkaline perspiration rubbing fastness</i>	UNI EN ISO 11640	80 cicli <i>80 cycles</i>	≥ 3/4 Scala di grigi <i>≥ 3/4 Grey scale</i>
Resistenza alla luce, lampada ad arco di Xeno <i>Light fastness to artificial Xenon light</i>	UNI EN ISO 105 B02		5 Scala dei blu <i>5 Blue scale</i>
Resistenza alla flessione <i>Flexing endurance</i>	UNI EN ISO 5402		> 50.000 cicli nessun danno <i>> 50.000 cycles no damage</i>
Resistenza allo strappo pantalone <i>Tear strenght - Single edge tear</i>	UNI EN ISO 3377-1		≥ 20 N
Resistenza alla sigaretta e alla piccola fiamma <i>Burning behavior, cigarette and match flame</i>	EN ISO 1021/1-2 BS 5852 part 0-1		OK
California technical bulletin	TB 117:2013		PASS

cod. 900509

porada

porada.it

Questi valori sono dati a titolo indicativo e in buona fede e non possono essere considerati in alcun caso vincolanti. L'impiego del prodotto deve essere valutato in base a ciò che si deve realizzare. Non si risponde del suo utilizzo per impieghi impropri. Sono ammesse leggere differenze di colori tra lotti diversi. I colori riprodotti in queste pagine sono indicativi.

The overmentioned data correspond to average values communicated in good faith, but they cannot be considered as a contract document. The product use has to be considered in term of what has to be realized. The product cannot be help up responsible when it is improperly used. Slight colour differences among several lots are admitted. The colours shown in these pages could not match precisely the current colour's collection.