

tundra

categoria **A**

2024

porada

tundra

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DETAILS

Altezza Width	cm Inch	140 55
Peso Weight app.	g/ml g/ml	1070 1070
Composizione Composition	55%VI 25%LI 9%CO 6%PL 4%PC 1%PA	
Sostenibilità Sustainability	cotone riciclato recycled cotton	

CARATTERISTICHE FISICO - MECCANICHE PHYSICAL AND MECHANICAL FEATURES

Solidità dei colori allo sfregamento a secco Dry rubbing fastness	UNI EN ISO 105 - X12	4/5	
Solidità dei colori allo sfregamento a umido Wet rubbing fastness	UNI EN ISO 105 - X12	3	
Solidità dei colori al lavaggio a secco - degrado Colour fastness to dry cleaning - degradation	UNI EN ISO 105 - D01	4	
Solidità dei colori al lavaggio a secco - scarico Colour fastness to dry cleaning - drain	UNI EN ISO 105 - D01	4	
Resistenza alla luce, lampada ad arco di Xeno Light fastness to artificial Xenon light	UNI EN ISO 105 - B02	5/6	
Tendenza alla formazione di pelosità Pilling	ISO 12945 - 2	3/4 5000 sfregamenti 3/4 5000 rubs	
Resistenza all'abrasione - Martindale Resistance to abrasion - Martindale	ISO 12947 - 2	80.000 cicli 80.000 cycles	
Resistenza delle cuciture Seam slippage resistance	UNI EN ISO 13936 - 2	Ordito: 4 mm Warp: 4 mm	Trama: 2 mm Weft: 2 mm
Cigarette test	BS 5852 sez.4 part.1	PASS	
Match test	BS 5852 sez.5 part.1	PASS	

PERFORMANCE

Antimacchia (PFAS free) Stain resistant (PFAS free)	PASS
--	------



cod. 903569

porada.it

Questi valori sono dati a titolo indicativo e in buona fede e non possono essere considerati in alcun caso vincolanti. L'impiego del prodotto deve essere valutato in base a ciò che si deve realizzare. Non si risponde del suo utilizzo per impieghi impropri. Sono ammesse leggere differenze di colori tra lotti diversi. I colori riprodotti in queste pagine sono indicativi.
The overmentioned data correspond to average values communicated in good faith, but they cannot be considered as a contract document. The product use has to be considered in term of what has to be realized. The product cannot be help up responsible when it is improperly used. Slight colour differences among several lots are admitted. The colours shown in these pages could not match precisely the current colour's collection.