

pelle supreme

categoria **PLUS**

2024

porada

pelle supreme

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DETAILS

Pellame <i>Raw material</i>	Pelle Bovina <i>Bovine raw hide</i>
Concia <i>Tannage</i>	Sali di cromo <i>Chromium salt</i>
Tintura <i>Dyeing</i>	All'anilina passante in botte <i>Through dyeing aniline</i>
Tipologia <i>Leather type</i>	Pieno fiore <i>Full grain</i>
Superficie media <i>Average size</i>	≥ 5,00 m ² ≥ 54.00 SqFt
Spessore <i>Thickness</i>	1,3 - 1,5 mm 1.3 - 1.5 mm

CARATTERISTICHE FISICO - MECCANICHE PHYSICAL AND MECHANICAL FEATURES

Solidità dei colori allo sfregamento a secco <i>Dry rubbing fastness</i>	UNI EN ISO 11640	50 cicli <i>50 cycles</i>	≥ 3 Scala di grigi ≥ 3 Grey scale
Solidità dei colori allo sfregamento a umido <i>Wet rubbing fastness</i>	UNI EN ISO 11640	20 cicli <i>20 cycles</i>	≥ 2/3 Scala di grigi ≥ 2/3 Grey scale
Solidità dei colori allo sfregamento al sudore <i>Alkaline perspiration rubbing fastness</i>	UNI EN ISO 11640 UNI EN ISO 11641	20 cicli <i>20 cycles</i>	≥ 2 Scala di grigi ≥ 2 Grey scale
Resistenza alla luce, lampada ad arco di Xeno <i>Light fastness to artificial Xenon light</i>	UNI EN ISO 105 B02 (Met. 3)		≥ 2/3 Scala di grigi ≥ 2/3 Grey scale
Carico di strappo <i>Tear strength</i>	UNI EN ISO 3377 - 1		> 20 N
Reazione al fuoco <i>Fire reaction</i>	B55852 - 0/1 EN 1021 - 1/2 NFPA 260/UFAC	PASS PASS PASS	
California technical bulletin	TB 117:2013		PASS

Per motivi tecnici non è possibile garantire la stessa tonalità di colore tra una partita e l'altra.
Due to technical reasons it is not possible to guarantee the same colour shade from one lot to another.

cod. 903403

porada.it

Questi valori sono dati a titolo indicativo e in buona fede e non possono essere considerati in alcun caso vincolanti. L'impiego del prodotto deve essere valutato in base a ciò che si deve realizzare. Non si risponde del suo utilizzo per impieghi impropri. Sono ammesse leggere differenze di colori tra lotti diversi. I colori riprodotti in queste pagine sono indicativi.
The overmentioned data correspond to average values communicated in good faith, but they cannot be considered as a contract document. The product use has to be considered in term of what has to be realized. The product cannot be help up responsible when it is improperly used. Slight colour differences among several lots are admitted. The colours shown in these pages could not match precisely the current colour's collection.